



BUTEKOM

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi

TEST RAPORU TESTING REPORT

2019-0279-Ek4

16.04.2019

Müşterinin Adı/Adresi Customer name/address	:	T.Y.K Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Dosab Orkide Cad. No: 9 Osmangazi / BURSA
Müşteri Yetkilisi Customer responsible	:	Erhan Tekin
İş Giriş Numarası Sample registration number	:	2019-0279
Numunenin Cinsi The type of the sample	:	Kumaş / Fabric
Numunenin Laboratuvara Kabul Tarihi The date of receipt of the test item	:	13.03.2019
Test(ler)in Yapıldığı Tarih Aralığı Date of Test(s)	:	15.03.2019
Numunenin Müşteri Tanımlaması ve Görseli: Customer identification of the sample and image		
1. 25999 FR		
		
Açıklamalar Remarks	:	-
Numune alma işlemi ve numune tanımlama müşteri tarafından yapılmıştır. Sampling processing and sample identification are made by the customer.		
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 ve %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir. The testing and/or measurement results, k=2 and %95 confidence interval uncertainties (if applicable) and test methods are given on this report		

Mühür

Seal

Tarih

Date

Test Şefi

The Chief of Test

TTTMM Müdürü

Manager of TTTMM

BUTEKOM BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON
ve AR-GE MERKEZİ A.Ş.

16.04.2019

Hüseyin AYTAŞ

Gülsüm UYGUN

Demirtaş Dumlupınar OSB Mh.
Çiğdem 2. Sk. No:1/4 Osmangazi /BURSA
Tic. Sic. No: 2245021600 - FAX: 224 5021606
E-posta: Y.D. 1910622251 Tic. Sic.No. 67572
Tic. Sic. No: 208378 Mersis No:0191062225100032

Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Çiğdem 2. Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA Tel: 0224 502 16 00 Fax: 0224 502 16 06 info@butekom.org

Bu rapor, biri müşteriye verilmek ve diğeri de laboratuvarında arşivlenmek üzere 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. BUTEKOM bu raporu Türk Akreditasyon Kurumu yetkili denetçileri hariç üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz. Raporlama sonrası kalan numuneler 3 yıl sonra imha edilir. Raporla verilen ölçüm sonuçları, yorum ve görüşler sadece belirtilen kod numaralı numunelere ait olup başka bir amaçla kullanılamaz. Rapor laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.



2019-0279-Ek4

16.04.2019

TEST SONUÇLARI

The Results of The Tests

Test Adı/ Test Name: Alev Dayanımı ve Alev Yayılma Hızı / Flame Retardancy**İlgili Standart/ Relevant standard:** NF P 92 – 504; 1995**Kondisyon Şartları/ Conditioning parameters:** 20±2°C, 65±4% RH**Test Parametreleri/ Test parameters:** Tutuşturma Gazı: Propan, Alev Uygulama Süresi: 5 saniye, Test Koşulları: 20°C, 45% RH

Ignition Gas: Propane, Flame Application Time: 5 seconds, Ambient Conditions: 20°C, 45% RH

Numune Kodu / Sample ID	25999 FR
NF P 92 – 504'e göre sınıflandırma Classification according to NF P 92 – 504	M1

(Sınıflandırma Standardı (Classification standard); NF P92 – 507)

Numune Kodu Sample ID	25999 FR					
	En / Width			Boy / Length		
	1	2	3	1	2	3
#1	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#2	0s	0s	0s,*	0s	0s	0s
#3	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#4	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#5	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#6	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#7	0s	0s	0s	0s	0s	0s
#8	0s	0s	0s	0s	0s	0s,*
#9	-	0s	0s	0s	0s	0s
#10	-	-	-	-	-	-

...s: Alev Süresi (Flame Remanence Time)

*: Alevsiz Damlama (Non Flammable Sparks)

+: Alevli Damlama (Flammable Sparks)

"Sizlerle en üst düzeyde oluşmasına özen gösterdiğimiz tarafsız, güvenilir hizmet ve memnuniyetinizin sağlanabilmesi adına BUTEKOM web sitemizde yer alan 'TTTMM Müşteri Memnuniyeti Anketimizi' doldurmanızı rica ederiz."

"We kindly ask you to fill out our 'TTTEC Customer Satisfaction Survey' on our Butekom website in order to provide an objective, reliable service and satisfaction that we take care to reach at the highest level with you."

Testi Yapan/Yapanlar
Test Technician(s)

Fatma Nur YILDIRIM

Laboratuvar Sorumlu Uzmanı
Laboratory Responsible Expert

Nevzat S. PERUHAN

Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Çiğdem 2. Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA Tel: 0224 502 16 00 Fax: 0224 502 16 06 info@butekom.org

This report has been prepared in two originals, one to be given to the client and the other to be archived in the laboratory.
BUTEKOM does not show or reproduce this report to third parties except authorized auditors of Turkish Accreditation Agency. The remaining samples after the report are destroyed after 3 years. The measurement results, comments and opinions given in the report belong only to the samples with the code number specified and can not be used for any other purpose. The report can not be partially copied and duplicated without the permission of the laboratory. Unsigned and unsealed reports are invalid.